






Product Name	4000SJT	5000SJ	
INCI Name / 表示名称	ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER / (アクリレート/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー		
Appearance / 外観	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4000SJT</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>5000SJ</p>  </div> </div>		
Film Appearance / 被膜外観	Transparency, Glossy / 透明、光沢あり	Transparency, Glossy / 透明、光沢あり	
pH	2.0 ~ 5.0	2.0 ~ 5.0	
Solid content / 固形分 (%)	40.0	50.0	
Median Diameter / 中位径 (nm)	62.7	135.5	
<b>Water Resistancy of the film / 被膜耐水性</b> Method: Apply sample on PET film by applicator (0.1mm), dry for 1 hour, and put into water. 評価方法: PETフィルムにアプリケーター(0.1mm)を用いて、サンプルを塗布し、1時間乾燥後、水中に入れ、状態を観察する。	After 5 minutes / 5分後 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4000SJT</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>5000SJ</p>  </div> </div>	After 60 minutes / 60分後 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4000SJT</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>5000SJ</p>  </div> </div>	<b>Water Resistancy of the film</b> <b>被膜耐水性</b> <b>4000SJT &gt; 5000SJ</b>
<b>Water Resistancy of the formula / 処方中での耐水性</b> Method: Apply eye liner on PET film by applicator (0.1mm), dry for 1.5 hour, put into water. After taking out the film, push white tissue and check the transfer. 評価方法: PETフィルムにアプリケーター(0.1mm)を用いてアイライナーを塗布し、1.5時間乾燥後、水につける。5分後フィルムを取り出し、剥離の状態を観察する。	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4000SJT</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>5000SJ</p>  </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>4000SJT 5000SJ</p>  </div>	<b>Water Resistancy of the formula</b> <b>処方中での耐水性</b> <b>4000SJT = 5000SJ</b>

No. DM-0019-NFBR		Brown Fiber Mascara			
<PROPERTY>	<Phase>	<Ingredient>	<%>	<Trade Name>	<Supplier>
Water resistant	A	CARNAUBA	5.45		
	A	BEESWAX	8.95		
Curl	A	STEARIC ACID	2.00	LUNAC S-98	Kao Chemicals
	A	GLYCERYL STEARATE SE	2.00	RHEODOL MS165V	Kao Chemicals
Flexibility	A	PROPYLENE GLYCOL STEARATE	2.00	HOMOTEX PS-200	Kao Chemicals
	A	OLEIC ACID	1.00		
Color: Dark brown	A	POLYISOBUTENE	2.00		
	A	CYCLOMETHICONE	4.00	KF995	Shin Etsu
Long Lash					
	B	ASI YELLOW-100P	1.40		DAITO KASEI
Moisturizing	B	ASI RED R-516P	1.40		DAITO KASEI
	B	ASI BLACK BL-100P	7.20		DAITO KASEI
	C	DE-IONIZED WATER	36.45		
	C	1,3-BUTYLENE GLYCOL	2.00		
	C	PVP	2.00	LUVISKOL K30	
	C	XANTHANGUM (AND) HECTORITE (AND) CELLULOSE GUM	0.10	THICKAGENT LC	LCW\DAITO KASEI
	C	TRIETHANOLAMINE	1.75		
	C	METHYLPARABEN	0.10		
	C	PHENOXYETHANOL	0.20		
	D	DAITOSOL 4000SJT	20.00		DAITO KASEI
		TOTAL : 100.00			
		(FINAL COMPOUND)			
		MASCARA BASE	97.00		
		NFBR-10D-2R	3.00		DAITO KASEI
		TOTAL : 100.00			

No. DM-0022-RFCB		Natural Black Fiber Mascara			
<PROPERTY>	<Phase>	<Ingredient>	<%>	<Trade Name>	<Supplier>
Water resistant		(MASCARA BASE)			
	A	CARNAUBA	5.00		
	A	BEESWAX	8.00	BEESWAX S	CRODA
Curl	A	STEARIC ACID	2.00	LUNAC S-90V	Kao Chemicals
	A	GLYCERYL STEARATE SE	2.00	RHEODOL MS165V	Kao Chemicals
Flexibility	A	PROPYLENE GLYCOL STEARATE	2.00	HOMOTEX PS-200	Kao Chemicals
	A	OLEIC ACID	1.00		
Color: Black	A	POLYISOBUTENE	2.00	PARLEAM 18	NOF Cooperation
	A	CYCLOMETHICONE	4.00	KF995	Shin Etsu
Long Lash					
	B	CHABA BLACK	7.00		DAITO KASEI
	C	DE-IONIZED WATER	41.00		
	C	1,3-BUTYLENE GLYCOL	2.00		
	C	PVP	2.00	LUVISKOL K30	
	C	TRIETHANOLAMINE	1.70		
	C	PHENOXYETHANOL	0.20		
	C	METHYLPARABEN	0.10		
	D	DAITOSOL 4000SJT	20.00		DAITO KASEI
		TOTAL : 100.00			
		(FINAL COMPOUND)			
		MASCARA BASE	97.00		
		RFCB-20D-3R	3.00		DAITO KASEI
		TOTAL : 100.00			